

VITLASTIC 50

1. Descrição

Pintura impermeabilizante à base de asfalto modificado com polímeros elastoméricos, disperso em solventes especiais, desenvolvido especialmente para pintura de ligação (primer) para impermeabilizações asfálticas elastoméricas.

2. Vantagens

Vitlastic 50 oferece os seguintes benefícios:

- Fácil manuseio e aplicação;
- Menor tempo de secagem entre demãos;
- Aplicação a frio, formando uma membrana contínua e sem emendas;
- Pronto para o uso.

3. Características técnicas do Produto

Características	Unid.	Vitlastic 50
Viscosidade copo Ford 4 a 25 °C	segundos	30 - 40
Teor de não voláteis a 120°C/3h	% massa	mín. 55
Massa específica a 25/25 °C	-	0,95 – 0,98

4. Utilização

Vitlastic 50 é uma pintura de ligação, utilizada como primer para impermeabilizações com asfaltos elastoméricos, mantas asfálticas elastoméricas, mástiques asfálticos (**Vitlastic 85**, **Monopol Asfáltico** e **Hey'di Mástique**).

É utilizado também como proteção antioxidante e anticorrosiva em estruturas metálicas.

5. Instruções de Utilização

Aplicação do produto

Aplique **Vitlastic 50** a frio com pincel, rolo de pintura (lã de carneiro), broxa ou vassourão, imediatamente após a limpeza e a preparação da superfície.

Para maiores detalhes de aplicação, consulte o Departamento Técnico (sac@viapol.com.br).

Recomendações

Perigo: este produto é inflamável.

Mantenha-o afastado de fontes de calor ou faísca, e fora do alcance de crianças e animais.

Durante a aplicação, principalmente em ambientes fechados, utilize EPI's adequados (luvas de PVC, óculos e máscara contra vapores orgânicos) e mantenha o ambiente ventilado até a secagem completa. Em ambientes fechados, utilize obrigatoriamente ventilação forçada;

No caso de contato do produto com a pele, lave a região com água e sabão neutro ou pasta especial para limpeza.

No caso de contato com os olhos, lave com água potável em abundância por no mínimo 15 minutos. Se houver irritação da pele, olhos ou ingestão do produto, procure orientação médica, informando sobre o tipo de produto.

Limpe as ferramentas e equipamentos utilizados com solventes orgânicos, tais como aguarrás ou xilol.

6. Consumo

Concreto e Alvenaria: 0,3 - 0,4 litros/m² por demão.

7. Embalagem

- Lata com 18 litros;

8. Estocagem

O produto tem validade de 12 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado em local seco, coberto e longe de fontes de calor.

Nota: As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Para mais esclarecimentos consultar nosso departamento técnico.

A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.